

## Wanden storten

Wanden moeten laagsgewijs, met een gecontroleerde stortsnelheid, worden gestort. Dit voorkomt dat de druk op de bekisting te hoog oploopt. Bij (hoge) wanden kan het, vanwege inklinking, na enige tijd noodzakelijk zijn de hoeveelheid betonmortel aan te vullen.

Stort de wand in lagen van ca. 50 cm. Het beton mag een maximale valhoogte van 1,5 meter hebben, gebruik bij hogere wanden een stortpijp of zorg er voor dat bij het verpompen de slang ver genoeg in de wand kan zakken.

Hou rekening met de stijgsnelheid, er ontstaat horizontale betonspecie druk op de bekisting. Er kan met deze betonspecie tussen de 2 en 3 meter hoogte per uur gestort worden. (geeft een bekisting druk tussen de 60 en 80 kN/m<sup>2</sup>). Draag er zorg voor dat de bekisting en centerpennen deze druk aan kan.

